

特殊ポリプロピレンシュリンクフィルム コージンポリセット-CXの特性表

コージンポリセット-CXは、特殊ポリプロピレンを原料としたシュリンクです。低速包装から高速包装まで幅広く対応しながら、安定した走行性を実現しました。さらに光沢のあるタイトで美しい仕上がりをお約束します。

		コージンポリセット-CX		測定方法
標準厚み		15	20	
ヘーズ (%)		2.9	3.0	JIS K 7136
グロス (%)		138	132	JIS K 7105
引張強さ (MPa)	MD	139	139	JIS Z 1707
	TD	148	146	
伸び (%)	MD	128	141	JIS Z 1707
	TD	126	138	
引裂強度 (mN)	MD	34	48	軽荷重引裂試験機
	TD	35	47	
衝撃強度 (J)		0.41	0.54	JIS P 8134準拠
熱収縮率 (%)	100°C	MD	11	JIS Z 1709 (グリセリン浴、10秒)
		TD	21	
	120°C	MD	40	
		TD	49	
溶断シール強度(N/cm)	220°C	11.8	14.8	当社法

※この資料に記載されているデータは特定条件下で測定した代表値であり、保証値ではありません。