

多層ポリオレフィンシュリンクフィルム コージンポリセット-GKの特性表

コージンポリセット-GKは、優れた収縮性をもつ二軸延伸多層シュリンクフィルムです。多様な包装ニーズに対応し、多用途でお使いいただけます。さらに、環境配慮に適した薄膜化(12 μ m)に対応しています。

			コージンポリセット-GK			測定方法
標準厚み			12	15	20	
ヘーズ (%)			3.1	3.7	4.6	
グロス (%)			131	125	122	JIS K 7105
引張強さ (MPa)	MD		153	148	136	JIS Z 1707
	TD		121	117	107	
伸び (%)	MD		121	125	128	JIS Z 1707
	TD		138	138	129	
引裂強度 (mN)	MD		38	47	67	軽荷重引裂試験機
	TD		56	78	117	
衝撃強度 (J)			0.46	0.53	0.65	JIS P 8134準拠
熱収縮率 (%)	100℃	MD	20	18	16	JIS Z 1709 (グリセリン浴、10秒)
		TD	28	27	26	
	120℃	MD	51	47	46	
		TD	55	56	52	
溶断シール強度(N/cm)		220℃	7.4	9.9	13.4	当社法

※この資料に記載されているデータは特定条件下で測定した代表値であり、保証値ではありません。