

## 多層ポリエチレンシュリンクフィルム コージンポリセット-UMの特性表

コージンポリセット-UMはポリエチレンを原料とするシュリンクフィルムです。中重量物や冷凍商品をしっかりと包装します。また、優れた透明性と光沢により、商品の付加価値を高めます。

		コージンポリセット-UM			測定方法	
標準厚み		20	25	35	/	
ヘーズ (%)		2.8	3.2	3.3		JIS K 7136
グロス (%)		150	150	136	JIS K 7105	
引張強さ (MPa)	MD	132	131	126	JIS Z 1707	
	TD	111	107	109		
伸び (%)	MD	142	144	158	JIS Z 1707	
	TD	172	184	180		
引裂強度 (mN)	MD	204	254	329	軽荷重引裂試験機	
	TD	187	224	356		
衝撃強度 (J)		0.74	0.85	1.04	JIS P 8134準拠	
熱収縮率 (%)	100°C	MD	20	22	JIS Z 1709 (グリセリン浴、10秒)	
		TD	27	27		25
	120°C	MD	77	77		73
		TD	68	66		67
溶断シール強度(N/cm)	220°C	12.3	13.7	15.1	当社法	

※この資料に記載されているデータは特定条件下で測定した代表値であり、保証値ではありません。